quick-mix

HE Elastyczna emulsja przyczepnościowa

Grunt zwiększający przyczepność i zdolność wiązania na podłożach o dużej chłonności. Uszlachetnienie do zapraw i jastrychów, w szczególności jastrychów ogrzewanych.

Właściwości

- gotowa do użytku
- nie zawiera rozpuszczalników
- poprawia nośność i zdolność wiązania podłoża
- poprawia szczelność i elastyczność zapraw i jastrychów

Zastosowanie

- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- jako grunt na podłożach o dużej chłonności przed układaniem płytek ceramicznych i płyt jak również okładzin z kamienia naturalnego
- poprawia elastyczność i szczelność zapraw na spoiwie cementowym, betonu i jastrychów ogrzewanych

Jakość i niezawodność

- nie zawiera rozpuszczalników
- neutralny zapach
- powstaje błona

Podłoże

Podłoże musi być suche, nośne, bez pęknięć, czyste i bez zanieczyszczeń oraz powłok antyadhezyjnych wszelkiego rodzaju (np. powłoki malarskie, plamy oleju itd.).

Obróbka

Przed użyciem materiał należy dokładnie wymieszać. Emulsję szczepną quick-mix należy rozcieńczyć czystą wodą w stosunku 1:1 i nanieść za pomocą wałka, szczotki lub rozpylacza ogrodowego na całej powierzchni podłoża. Przed nałożeniem następnej powłoki pozostawić powierzchnię do wyschnięcia i powstania błony (ok. 3 godz.). Gotową powierzchnię chronić przed zbyt szybkim wysychaniem (przeciąg, wysokie temperatury, bezpośrednie działanie promieni słonecznych itd.), np. osłonić folią. Przy zastosowaniu jako środek uszlachetniający do zapraw i jastrychów połowę ilości wody zarobowej należy zastąpić HE.

Zużycie

Jako grunt zależnie od chłonności podłoża przy rozcieńczeniu 1:1 ok. 1 litra na 10 m^2.

Forma dostawy

Wiadro 5 litrów.

Magazynowanie

Zamknięte opakowania należy przechowywać na palecie drewnianej w miejscu suchym i nie narażonym na działanie mrozu.

Wskazówki

Dane techniczne odnoszą się do 20°C/65% wilgotności względnej. Chronić przed dziećmi (zwrot S 2). Nie wprowadzać do kanalizacji (zwrot S 29). Patrz również informacja na opakowaniu.

Informacje są oparte o obszerne badania i doświadczenia praktyczne. Nie odnoszą się do każdego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie próby. Zmiany techniczne w ramach doskonalenia produktu zastrzeżone. W pozostałym zakresie obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Dane techniczne

temperatura obróbki:	+ 5°C do + 30°C
czas obróbki:	ok. 25 – 30 minut
powstawanie błony:	po ok. 3 godzinach
wydajność (rozcieńczenie 1:1):	ok. 50 m^2 z 5 litrów
zużycie (rozcieńczenie 1:1):	ok. 0,1 l /m^2
przechowywanie:	w miejscu nie narażonym na działanie mrozu
forma dostawy:	wiadro 5 litrów

Jakość potwierdzona certyfikatem DIN EN ISO 9001:2000 ISO 9001 quick-mix

Stan: luty 2008

Szersze informacje można uzyskać:

quick-mix sp. z o.o.
ul. Brzegowa 73
57-100 Strzelin

tel. 071/ 392 72 20, 15
fax. 071/ 392 72 23, 24
e-mail: info@quick-mix.pl
www.quick-mix.pl