



UNI-MATA

Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych.



Keymark – potwierdzenie najwyższych wymagań europejskich.



Klasyfikacja

Polska Norma PN-EN 13162:2009
Atest higieniczny PZH: HK/B/0010/03/2006
Klasyfikacja ogniowa: A1
Produkt posiada certyfikat zgodności Keymark
Produkt posiada deklarację środowiskową dla grubości 100 i 200 mm - szczegóły na str. 2

Parametry

Współczynnik przewodzenia ciepła:
 $\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$
Kod oznaczenia: MW-EN13162-T1-MU1-AFr5
Nr certyfikatu zgodności: 1486-CPD-0253,
1486-CPD-0254

Zastosowanie

Izolacja cieplna i akustyczna:
– dachów skośnych pomiędzy krokiewkami.



Inne zastosowania

Izolacja cieplna i akustyczna:
– poddaszy użytkowych i nie-użytkowych,
– stropodachów dwudzielnych,
– podłóg i stropów pomiędzy legarami,
– drewnianych i stalowych konstrukcji szkieletowych.



Uni-Mata to mata z wełny szklanej posiadająca uniwersalne zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest optymalna izolacyjność cieplna, nie obciążająca przy tym nadmiernie konstrukcji budynku. **Uni-Mata** może być stosowana w dachach skośnych, poddaszach użytkowych i nie-użytkowych, stropodachach dwudzielnych, podłogach i stropach pomiędzy legarami, w drewnianych i stalowych konstrukcjach szkieletowych.

Uni-Mata (MPS – 24 rolki)

numer produktu	wymiary [mm]	grubość [mm]	m ² /opak.	m ² /pal. MPS	R ₀ [m ² K/W]
101200405	2x8000/1200	50	19,20	460,80	1,25
101200408	2x5500/1200	80	13,20	316,80	2,05
101200410	8000/1200	100	9,60	230,40	2,55
101200412	7000/1200	120	8,40	201,60	3,05
101200415	5750/1200	150	6,90	165,60	3,85
101200418	4750/1200	180	5,70	136,80	4,60
101200420	4250/1200	200	5,10	122,40	5,10
101200422	3750/1200	220	4,50	108,00	5,60
101200450	3300/1200	250	3,96	95,04	6,40

- Produkt dostępny tylko w zbiorczych opakowaniach MPS.
- Na życzenie Klienta po uzgodnieniu z SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o. dostępne są wyroby o innych wymiarach traktowane jako produkty niestandardowe.
- 2x .../... oznacza dwie maty w rolce.

