Zaprawa dekarska wzmocniona włóknami K 09 F

Zaprawa dekarska wzmocniona włóknami, do układania gąsiorów i dachówki okapowej stosowana również do dachówki holenderskiej i karpiówki w formie masy szczepnej uszczelniającej do dachówki ceramicznej i pozostałych pokryć dachowych. Wysoka stabilność i dobra przyczepność. Odporna na mróz. Grupa zapraw NM II

Właściwości

- dobra przyczepność
- wysoka elastyczność i łatwość w stosowaniu
- nie występuje wypalanie się zaprawy w przypadku dachówek śiąkliwych
- odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne, po stężeniu odporna na mróz
- przepuszcza parę wodną (oddycha)

Zastosowanie

- do układania gąsiorów i dachówek okapowych
- jako zaprawa uszczelniająca do dachówek holenderskich i karpiówek i innych pozostałych

Jakość i bezpieczeństwo

- klasa zapraw M 2,5 wg PN-EN 998-2
- grupa zapraw NM II wg DIN V 18580
- spoiwo wg PN-EN 197 oraz PN-EN 459
- kruszywo (dodatki) wg PN-EN 13139
- wzmocniona włóknem odpornym na działanie alkaiczne
- pod stałą kontrolą jakości
- niskiej zawartości chromianów wg TRGS 613

Wykonanie

Zawartość opakowania suchej zaprawy K 09 F zarobić dodając ok. 6,5 l wody. W razie konieczności podczas mieszania dodać jeszcze trochę wody aby uzyskać konsystencję nadającą się do nakładania kielnią. Zaprawa powinna mieć konsystencję miękką, sprężysto-plastyczną. Czas zużycia zarobionej zaprawy wynosi 2 godziny. Świeżo zarobioną zaprawę, lub świeżą spoinę należy chronić przed gwałtownym zaschnięciem, niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych (mróz, deszcz). Prac nie należy prowadzić gdy temp. otoczenia lub podłoża spadnie poniżej + 5 °C.

Wydajność

Z 40 kg opakowania prawidłowo zarobionej mieszanki K 09 F uzyskuje się ok. 26 l gotowej zaprawy dekarskiej.

Zużycie

Do położenia ok. 1 metra bieżącego gąsiora kalenicowego potrzeba ok. 15 – 20 kg suchej zaprawy (wskazanie jest tylko orientacyjne), faktyczne zużycie uzależnione jest od rodzaju pokrycia dachowego i sposobu ich ułożenia.

Przechowywanie

W suchym miejscu na paletach drewnianych.

Opakowanie

Worki 40 kg . Kolor szary, biały, czerwony, brązowy, czarny.

Uwagi

Produkt zawiera cement i w połączeniu z wodą lub wilgocią daje odczyn alkaiczny. W związku z tym należy chronić oczy i skórę. W przypadku zetknięcia zaprawy ze skórą, miejsce kontaktu należy przemyć dokładnie wodą. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem, konieczne jest obfite przemycie oka wodą oraz niezwłoczne zasięgnięcie porady lekarza. Patrz również nadruk na opakowaniu.

Przedstawione powyżej informacje uzyskano w wyniku obszernych prób i wieloletniego doświadczenia praktycznego. Nie daje się ono jednak przenieść na każdy wariant zastosowania. Dlatego też zalecamy wykonanie we własnym zakresie prób zastosowań. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych w ramach rozwoju produktu. W kwestiach pozostałych zastosowanie znajdują nasze ogólne warunki handlowe.

Dane techniczne

Grupa zapraw:	wg PN-EN 998-2 dla M 2,5
	wg DIN V 18580 dla NM II
Odporność na zgniatanie:	> 2,5 N/mm^2
Uziarnienie:	0-1,2 mm
Czas zużycia:	ok. 2 godz.
Temp. stosowania:	> + 5 °C
Zużycie wody:	ok.6,5 l na 40 kg
Wydajność:	ok. 26 l na 40 kg
Zużycie:	Ok. 15-20 kg na 1 m bieżący gąsiorów
Przechowywanie:	W suchym miejscu.
Opakowanie:	Worek 40 kg
Kolor:	Szary, biały, brązowy, czerwony, czarny.

Stan: luty 2008

Szersze informacje można uzyskać:

quick-mix sp. z o.o.
ul. Brzegowa 73
57-100 Strzelin

tel. 071/ 392 72 20, 15
fax. 071/ 392 72 23, 24
e-mail: info@quick-mix.pl
www.quick-mix.pl